



## Technisches Merkblatt

Rohstoff:	reclaimed Jarrah ( <i>eucalyptus marginata</i> ), langsam wachsende Eukalyptusart Subtropisches Hartholz ökologisch unbedenklich, da <i>reclaimed</i> , wiedergewonnen aus alten Fabriken, Kolonialbauten und Warenlagern
Herkunftsland:	Australien, WA
Eigenschaften:	natürliche Resistenz gegen Witterung, Schädlinge und Feuer (auch unbehandelt säureunempfindlich, druckunempfindlich (früher als Straßenbelag verwendet); lässt sich gut verleimen, schleifen und polieren; dekoratives Furnierholz
<u>Technische Daten:</u>	
Dielenstärke:	12 mm, 20 mm, 28 mm (Stege, Aussenbereich), > 35 mm (Treppen)
Dielenbreite:	85 mm
Dielenlänge:	1.100 - 3.600 mm, unsortiert
Verarbeitung:	Massivholz ( <i>reclaimed</i> ), gehobelt, längsseitig (auf Wunsch zusätzl. kopfseitig) mit Nut und Feder,
Oberfläche/ Farbe:	natur (mahagoni-ähnliches Farbspektrum) mit <i>gumveins</i> und <i>bird's eyes</i> , filigrane, enge Maserung, unbehandelt
Brandverhalten:	schwer entflammbar, Zigaretten- und Zigarettenstängel-resistent Rohdichte zwischen 690 und 1.040 kg/ m <sup>3</sup>
Eignung:	Neubau, Renovierung und Altbausanierung, Aussenanlagen besonders Ersatz alter historischer Böden, Schiffseinbauten, Schiffsdecks Bäder, Treppen und deren Renovierung, Möbelbau
Einsatz:	
Innenbereich:	privater Wohnbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Ladenlokale, Konferenzräume Bäder, Cafes, Gastronomiebetriebe, Hotels, Büroflächen, Kaufhäuser, Stadthallen, Gemeindesäle, Universitätsgebäude, Schulen, Verwaltungsräume
Aussenbereich:	Terrassen, Boots- und Badestege, Teichanlagen, Holzverkleidungen, Fassaden , Gartenmöbel